

Randbedingungen Vorgehensweise

Werkstoff

- Inconel

- Hastelloy
- TZM

[[Kühlmittel]]

[[Salz-Kühlmittel]]

[[Metallkühlung]]

[[Brennstoff für schnellem Neutronenspektrum]]

[[Brennstoffeutektikum]]

[[Uran-Metallverbindungen]]

[[Uran-Metall Brennstoffeutektikum]]

[[Uran Brennstoffeutektikum 650°C bis 700 °C]]

From:

<https://elliptics.duckdns.org/> - Next Energy Wiki

Permanent link:

<https://elliptics.duckdns.org/doku.php?id=start&rev=1731147987>

Last update: 2024/11/09 10:26

